



สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
IRON AND STEEL INSTITUTE OF THAILAND

ที่ สลท 1138 /2560

20 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง รายงานผลทดสอบ/วิเคราะห์

เรียน เดคอร์่า

99/36 ม.7 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรสาร 0-2101-4933

อ้างถึง แบบคำขอรับบริการทดสอบ/วิเคราะห์ เลขที่ 601051 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลทดสอบ/วิเคราะห์ ภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ
เลขที่ สลท/ศท 1138/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ตามที่อ้างถึง เดคอร์่า ได้ส่งตัวอย่าง Safety Bar จำนวน 1 ตัวอย่าง เพื่อให้ศูนย์ทดสอบสถาบันเหล็กฯ
ทดสอบส่วนประกอบทางเคมีต่อไป นั้น บัดนี้สถาบันฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังรายงานผลทดสอบ/วิเคราะห์
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจวบ ล่องสุวรรณ)

ผู้จัดการคุณภาพ

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ศูนย์ทดสอบ

ต่อ 130-138

รายงานผลทดสอบ/วิเคราะห์

เลขที่ สลท/ศท 1138/2560

20 กุมภาพันธ์ 2560

หมายเลขคำขอรับบริการ : 601051

วันที่ขอรับบริการ : 10 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อที่อยู่ผู้ขอรับบริการ : เดคอรา

99/36 ม.7 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 0-2101-4933

รายละเอียดตัวอย่าง : Safety Bar

วิธีการทดสอบ/วิเคราะห์ : Emission Spectroscopy : ส่วนประกอบทางเคมี

ผลทดสอบ/วิเคราะห์ : รายละเอียดผลทดสอบ/วิเคราะห์ ตามเอกสารแนบ

ผู้ทดสอบ

(นายวีร์ พัฒนพิระเดช)

เจ้าหน้าที่ทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

พพ (นายทศพล เจริญโรตง)

ทีมวิชาการ

ผู้รับรอง

(นายประจวบ ล่องสุวรรณ)

ผู้จัดการคุณภาพ

1. รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะชิ้นตัวอย่างที่ทดสอบ/วิเคราะห์ และการแปลผลเป็นการแปลความทางวิชาการเท่านั้น
2. สถาบันเหล็กฯ ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายงาน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรายงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันเหล็กฯ



เอกสารแนบ : ผลทดสอบส่วนประกอบทางเคมี

เลขที่ สทท/ศท 1138/2560

20 กุมภาพันธ์ 2560

หมายเลขคำขอรับบริการ : 601051

วันที่ทดสอบ : 17 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ทดสอบ : อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1 ห้อง 104

ชื่อผู้ขอรับบริการ : เดคอรา

รายละเอียด/สภาพตัวอย่าง : Safety Bar

สภาพแวดล้อม : อุณหภูมิ 20.9 °C, ความชื้นสัมพัทธ์ 42 %RH

เครื่องทดสอบ : Spectrolab Model : Lavm12, Type : 76004140, S/N : 16002150

หน่วย : ร้อยละ

ชื่อตัวอย่าง	Safety Bar
หมายเลขปฏิบัติการ	TC 6005938
ธาตุ	ผล
C	0.0498
Si	0.4012
Mn	1.0838
P	0.0361
S	0.0085
Cr	18.2269
Mo	0.0239
Ni	8.2028
Al	0.0033
Cu	0.1656
Nb	<0.0002
Ti	0.0042
V	0.0684
B	<0.0001

- รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะชิ้นตัวอย่างที่ทดสอบ/วิเคราะห์ และการแปลผลเป็นการแปลความทางวิชาการเท่านั้น
- สถาบันเหล็กไม่อนุญาตให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายงาน หรือส่วนหนึ่งของรายงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันเหล็กฯ